

NATURAL & CONGLOMERATED CORK

DISTRIBUTED by



SENTIS
CZECH REPUBLIC

Phone: +420.311 612 055
F a x : +420.311 516 535

www.sentis.cz
sentis@sentis.cz

LAMINATED TO NON-WOVEN

Natural Cork 0.1 mm (A)

Natural Cork 0.2 mm (B)

Conglomerated Cork 0.3 mm (C)

Technical Characteristics

SOPORTE / BACKING

Tipo de prueba Data sheet	Unidad Units	Largo Long	Través Across
Peso / Weight	g/m ²	95	
Grosor / Thickness	mm	0,13 mm	
Ancho / Widht	cm	100 + - 0,5	
Composición Artículo Backing composition	Fibras sintéticas de poliamida y poliéster con método de impregnación especial Synthetic fibres (polyamide and polyester) with special impregantion method		

LÁMINAS DE CORCHO NATURAL Y AGLOMERADO NATURAL AND CONGLOMERATED CORK SHEET

Grosor Thickness	mm	(A) 0,1 + - 0,02 (B) 0,2 + - 0,02 (C) 0,3 + - 0,05
Peso Weight	g/m ²	(A) 30 + - 3 (B) 60 + - 6 (C) 100 + - 10

ADHESIVO / ADHESIVE

Composicion Composition	Base acuosa Water base	Polímero de emulsión acuosa Water based polymer emulsion
Peso / Weight	g/m ²	30 + - 3

SOPORTE + ADHESIVO + CORCHO / BACKING + ADHESIVE + CORK

Peso Weight	g/m ²	(A) 150 + - 10 (B) 180 + - 15 (C) 210 + - 20
Grosor Thickness	mm	(A) 0,22 + - 0,03 (B) 0,33 + - 0,03 (C) 0,45 + - 0,05

MEDIDAS ROLLOS / ROLL SIZES

Ancho / Widht	cm	100 + - 0,5
Longitud rollos / Roll lenght	m	50

CAMPOS DE APLICACIÓN / SECTORS TO BE USED

Encuadernación, embalaje, etiquetería y especialidades
Labeling, binding, packaging and specialities

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL / MATERIAL FEATURES

Estabilidad dimensional / Dimensionally stable